七　宝　焼　き

1　活動のねらい

自らの手で作り上げる喜びを体験することができ、研修の思い出の作品となります。

2　活動の概要

銅板に黒の七宝釉薬を焼き付け、銀チラシ、色付けを行います。

3　人数・時間・場所

(1) **人数**　１０～６０名まで
(2) **対象**　小学生以上
(3) **期間**　通　年
(4) **時間**　2.5～３時間程度
(5) **場所**　研修室
(6) **料金**　キーホルダー、ペンダント、ネクタイピン、ブローチ　すべて　１個 770 円

4　準備する物

区　分	内　容
団体	・特になし
交流の家	・活動に使用する物品はすべて指導員が準備します

5　引率者の役割

- 着席、挨拶、清掃指導
- 工具の取り扱いについての安全管理

6　交流の家職員の役割

- 活動開始１時間半前に窯入れを行う。
- 職員は指導を行いません。

7　指導の依頼について

利用申込書と一緒に「指導依頼申込書」（ホームページ上に掲載）を提出してください。活動終了後に請求書を発行しますので、現金、コンビニ支払い又は銀行振り込みのいずれかで支払いをしてください。

8　活動の流れ

活動の流れ	内　容
準備	①　一つの班が６人に以下になるように机を並び替える
表面処理	①　銅材料表面を耐水サンドペーパーで磨く ②　黒釉薬をはがき２枚分の厚さで銅表面に盛りつけ、水分を取る ③　焼成（750～800 度で１分程度） ④　自然に冷却する
銀箔ちらし	①　ＣＭＣ（薄めののり水）を表面に塗る ②　銀箔をピンセットで表面に張り付ける ③　焼成（750～800 度で１分程度） ④　自然に冷却する
色釉薬盛りつけ	①　全体に色釉薬を盛りつける ②　焼成（750～800 度で１分程度） ③　自然に冷却する
金具へ固定	①　ボンドで金具に固定して、完成
後片づけ	①　道具を返却し、活動場所を清掃する ②　机を元に戻す

創作物・特徴

9　実施及び安全管理上の留意点

(1) 荒天によって屋外活動ができなくなった場合の代わりのプログラムとしては選択できません。
(2) 指導可能時間は、午前９時から午後５時までです。
(3) 活動開始時刻は、午前が９時、午後は１時３０分が原則です。