

# 七宝焼



## 1 活動のねらい

自らの手で作り上げる喜びを体験することができ、研修の思い出の作品となります。

## 2 活動の概要

銅板に黒の七宝釉薬を焼き付け、銀チラシ、色付けを行います。

## 3 人数・時間・場所

(1) 人数 10名～40名まで（1グループ6人まで）

(2) 対象 小学生以上

(3) 期間 通年

(4) 時間 2.5～3時間程度

(5) 場所 研修室

(6) 料金 1個750円

※日帰り利用の場合は、別途、活動場所の施設使用料がかかります。



## 4 準備する物

区分	内容
団体	・特になし
交流の家	・活動に使用する物品はすべて指導員が準備します

## 5 引率者の役割

- ・着席、挨拶、清掃指導
- ・工具の取り扱いについての安全管理

## 6 交流の家職員の役割

- ・活動開始1時間半前に窯入れを行います。
- ・交流の家職員が指導を行います。

再生リスト  
「創作活動」  
○創作活動



## 7 活動希望日程表について

申込書類の「活動希望日程表」に「七宝焼（〇個）」を記載して提出してください。活動終了後に請求書を発行します。支払いについては、利用の手引き6ページを参照してください。

## 8 活動の流れ

活動の流れ	内容
準備	① 一つの班が6人に以下になるように机を並び替える
表面処理	① 銅材料表面を耐水サンドペーパーで磨く ② 黒釉薬をはがき2枚分の厚さで銅表面に盛りつけ、水分を取る ③ 焼成（750～800度で1分程度） ④ 自然に冷却する
銀箔ちらし	① CMC（薄めののり水）を表面に塗る ② 銀箔をピンセットで表面に張り付ける ③ 焼成（750～800度で1分程度） ④ 自然に冷却する
色釉薬盛りつけ	① 全体に色釉薬を盛りつける ② 焼成（750～800度で1分程度） ③ 自然に冷却する
金具へ固定	① ボンドで金具に固定して、完成
後片づけ	① 道具を返却し、活動場所を清掃する ② 机を元に戻す

## 9 実施及び安全管理上の留意点

- (1) 荒天によって屋外活動ができなくなった場合の代替のプログラムとしては選択できません。
- (2) 指導可能時間は、午前9時から午後5時までです。
- (3) 活動開始時刻は、原則として午前が9時、午後は1時30分です。